

ASLAN DK 4

Die wieder ablösbare, glasklare Doppelklebefolie

Diese zweiseitig klebende und abgedeckte Folie zum wieder ablösbaren Aufziehen eignet sich besonders zum selbstklebenden Ausrüsten von Papieren, Plänen, Plakaten und Geweben.

ASLAN DK 4 zeichnet sich durch zwei unterschiedlich stark klebende Seiten aus. Während die papierabgedeckte Seite einen Kleber mit verzögerter Anfangshaftung hat und somit eine Korrektur bei der Kaschierung ermöglicht, ist die orangefarbene Seite mit einem speziellen Kleber ausgerüstet, der ein problemloses Entfernen der Folie – auch nach längerer Zeit – von allen glatten Oberflächen ermöglicht.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.7 08-80

MATERIALAUFBAU

Folie:	Weich-PVC	
Foliendicke:	~ 80 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	
Abdeckung:	Seite mit Papierabdeckung:	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²
	Seite mit Kunststoffabdeckung:	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²
Abdeckung:	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 67 g/m ²
	silikonisierte LDPE-Folie	Flächengewicht: ~ 64 g/m ²

EIGENSCHAFTEN

Klebkraft (ASTMD-903):	Seite mit Papierabdeckung	
	sofort:	~ 6,3 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 10 N/25 mm
	Seite mit Kunststoffabdeckung	
sofort:	~ 3,8 N/25 mm	
nach 1 Woche:	~ 10 N/25 mm	
Reißdehnung:	DIN 53 455	längs: ~ 150 % quer: ~ 130 %
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C

ASLAN DK 4

VERARBEITUNG

Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 09|2008

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

fon +49 (0) 2204.708-80 · **fax** +49 (0) 2204.708-50 · **e-mail** info@ASLAN-schwarz.com**www.ASLAN-schwarz.com**